



①⑨ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ Patentschrift  
⑩ DE 44 31 914 C 2

⑤① Int. Cl.<sup>8</sup>:  
C 09 J 7/02  
C 09 J 121/00

②① Aktenzeichen: P 44 31 914.2-43  
②② Anmeldetag: 8. 9. 94  
④③ Offenlegungstag: 14. 3. 98  
④⑥ Veröffentlichungstag  
der Patenterteilung: 17. 10. 98

DE 44 31 914 C 2

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑦③ Patentinhaber:  
Beiersdorf AG, 20253 Hamburg, DE

⑦② Erfinder:  
Lühmann, Bernd, Dr., 22846 Norderstedt, DE;  
Junghans, Andreas, 20251 Hamburg, DE

⑤⑥ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit  
in Betracht gezogene Druckschriften:

DE 42 22 849 C1  
DE 42 33 872 A1  
DE 26 42 121 A1  
WO 92 11 333

⑤④ Streifen einer Klebfolie für eine rückstandsfrei wiederlösbare Verklebung und dessen Verwendung

⑤⑦ Streifen einer Klebfolie für eine rückstandsfrei wiederlös-  
bar Verklebung auf Basis von thermoplastischem Kau-  
tschuk und klebrigmachenden Harzen, wobei die Klebfolie  
hohe Elastizität und geringe Plastizität aufweist und wobei  
die Adhäsion geringer als die Kohäsion ist, das Haftvermö-  
gen beim Dehnen der Folie verschwindet, das Verhältnis von  
Abzugskraft zu Reißlast mindestens 1,5 ist, und wobei eine  
damit hergestellte Klebbindung durch Ziehen an der Klebfo-  
lie in Richtung der Verklebungsebene lösbar ist, wobei das  
eine Ende des Streifens beidseits mit einer Abdeckung  
versehen ist, die auf der der Klebfolie zugewandten Seite  
abhäsiv ist, und die zugleich als Anfasser zum Ziehen dient,  
wobei die Trennkraft der Abdeckung kleiner als 3 N/cm  
beträgt.

DE 44 31 914 C 2

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Streifen einer Klebfolie für eine rückstandsfrei wiederlösbare Verklebung und dessen Verwendung.

5 Aus DE 33 31 016 C2 sind Klebfolien für wiederlösbare Klebbindungen bekannt, die es gestatten, daß eine damit hergestellte Klebbindung durch Ziehen an der Klebfolie in Richtung der Verklebungsebene lösbar ist. Mit solchen Klebfolien lassen sich hohe Klebkraft und Scherfestigkeiten erzielen und Klebverbunde ohne weitere Hilfsmittel wieder lösen, vergleichbar dem Öffnen eines Reißverschlusses oder besser noch vergleichbar dem Öffnen eines Weckglases: die Gummidichtung wird am Anfasser aus der Dichtungsfuge gezogen. In der Praxis 10 haben sich jedoch beträchtliche Nachteile bei der Verwendung solcher Klebfolien gezeigt. Zum einen handelt es sich um ein erklärungsbedürftiges Produkt. Derjenige, der bisher noch nicht eine solche Klebfolie verwendet hat, ist leicht geneigt, die Füge Teile so aufeinander zu kleben, daß die Klebfolie zwischen den Füge Teilen verschwindet, nicht mehr herausragt, und also kann man nicht mehr daran ziehen, eine irreversible Verklebung ist die Folge mit entsprechender Enttäuschung. Die Enttäuschung ist aber ebenso groß, wenn bei richtiger Anwendung 15 dann beim Ziehen an der Klebfolie diese abreißt auch hier ist eine irreversible Verklebung die Folge. Der Vorteil einer wieder lösbaren Klebbindung, die ohne Beschädigung der Füge Teile in einfacher Weise eben durch Ziehen erfolgen kann, wandelt sich in einen drastischen Nachteil, denn gerade die Füge Teile, die wieder getrennt werden sollten, sind nun dauerhaft verklebt. Es bleibt meist nur, die Füge Teile zu zerstören. Das Problem eines Abrisses beim Ziehen hatten auch die Erfinder der DE 33 31 016 C2 erkannt und diesem ihre besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Auf Seite 4, Mitte, wird demgemäß ein bestimmtes Verhältnis von Abzugskraft zu 20 Reißkraft angegeben, die Reißkraft soll stets größer als die Abzugskraft sein und aus Sicherheitsgründen soll sich die Abzugskraft zur Reißkraft wie 1 : 2 bis 1 : 3 verhalten.

In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, daß diese Vorsichtsmaßnahme oft nicht genügt. Eine Verklebung von Substraten auf einem Ausstellungsfreigelände, die nach Ende der Ausstellung wieder getrennt werden soll, ist 25 aufgrund von Abrissen nicht mehr zu trennen. Ebenso etwa auf ein Fenster geklebte Kalender oder Advents-Dekorationen. Auch Poster oder Bilder, so an der Wand befestigt, werden zu irreversiblen Wandschmuck, sobald die Klebfolien beim Ziehen abgerissen ist. Der Schaden ist erheblich, der Kunde verloren. Und auch die Verwendung noch dickerer Klebfolien, wie DE 33 61 016 C2 dies empfiehlt, hilft nicht, solche Abrisse zu verhindern. Auch aus DE 37 14 453 C1 ist die Verwendung einer solchen Klebfolie bekannt, dort als Stripband 30 bezeichnet, um Übungssprengkörper zerstörungsfrei von Übungsobjekten wieder abnehmen zu können. Man läßt auch hier eine Lasche 6 seitlich aus der Klebfuge hervorstehen, um an dieser zu ziehen und den Verbund so wieder zu lösen. Auch bei dieser Anwendung kommt es in der Praxis zu Abrissen.

Diesem Problem der Abrisse widmet sich DE 42 22 849 C1 und schlägt vor, am Ende der Klebfolie, an dem man zieht, eine UV-undurchlässige Abdeckung als Anfasser aufzubringen. Damit sollen durch UV-Strahlen 35 ausgelöste Schädigungen der Klebfolie von vornherein vermieden werden, von den ausgehend ein Riß beim Ziehen entstehen und sich fortpflanzen kann. Dennoch kommt es auch bei diesen Klebfolien zu Abrissen. Ganz ebenso beschreibt DE 42 33 872 C2 einen wiederablösbaren, selbstklebenden Haken, der einen UV-undurchlässigen Anfasser an der Klebfolie aufweist. Auch hier kommt es zu Abrissen.

WO 92/11333 beschreibt Klebfolien für entsprechende Anwendungen, die eine Trägerfolie von geringer 40 Elastizität und zugleich hoher Dehnung enthalten. Bei derartigen Produkten stellt sich das Problem der Abrisse wegen der reißfesten Trägerfolie nicht, im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Produkten, die aus reiner Klebmasse ohne Trägerfolie bestehen.

Aufgabe der Erfindung war es, hier Abhilfe zu schaffen. Denn das Problem der Abrisse stellt für die Klebfolien aus reiner Klebmasse und ohne eine Trägerfolie ein zentrales Problem dar.

45 Gelöst wird dies durch Klebfolien-Streifen, wie sie in den Patentansprüchen näher gekennzeichnet sind.

Der prinzipielle Aufbau der erfindungsgemäßen Klebestreifen sowie anwendungstechnische Abmessungen sind ausführlich in DE 42 22 849 C1, DE 33 31 016 C2 und DE 42 33 872 C2 beschrieben. Die beschriebenen Klebemassen und Trennpapiere/-folien lassen sich gleichfalls für vorliegende erfindungsgemäße Klebfolienabschnitte einsetzen.

50 Die erfindungsgemäßen Klebfolienabschnitte werden insbesondere durch Aufkaschieren von Anfasserstreifen im Anfasserbereich nichtklebend eingestellt. Als Anfasserstreifen sind dabei vornehmlich solche auf Basis von dünnen Folien (Kunststofffolien, Metallfolien) und Papier geeignet, welche entweder per se eine ausreichend niedrige Adhäsion zur zum Einsatz kommenden Klebmasse aufweisen, üblicherweise jedoch durch Beschichtung mit einem entsprechenden Trennlack adhäsiv gegenüber entsprechender Klebmasse eingestellt sind. Prinzipiell 55 geeignet sind neben Folien und Papieren ebenfalls adhäsiv wirkende Flächengebilde auf Basis von z. B. Vliesstoffen (Kunststoffvliese, Papiervliese) und Gewebe um nur einige zu nennen. Wesentlich für den erfolgreichen Einsatz sind ausreichend niedrige Trennkraften gegenüber den verwendeten Klebmassen. Angestrebt werden Trennkraften kleiner 3N/cm und insbesondere von kleiner 0,3N/cm. Insbesondere bei sehr niedrigen Trennkraftwerten wird gleichzeitig eine Reduzierung der Haft- und Gleitreibungsbeiwerte der so behandelten 60 Folien gegenüber menschlicher Haut bewirkt, wodurch ein sicheres Festhalten der Anfasser beim Löseprozeß nicht in jedem Fall gewährleistet ist. Vorteilhafterweise werden daher einseitig trennlackierte Anfasserstreifen eingesetzt, wobei die adhäsive Seite dem Kleber zugewandt ist, die nicht adhäsive der dem Kleber abgewandten Seite.

Die Dicken der Anfasserstreifen sind üblicherweise derart ausgewählt, daß auch beim Hineinreichen selbiger 65 in die Klebfuge eine möglichst vollflächige Verklebung der klebrigen Bereiche und damit eine maximale Verklebungsfestigkeit gewährleistet ist. Geeignet sind insbesondere Anfasserstreifen, welche in ihrer Dicke max. 20% der Gesamtdicke der von ihnen abgedeckten Klebmasse, vornehmlich jedoch solche, welche in ihrer Dicke max. 10% der Gesamtdicke der von ihnen abgedeckten Klebmasse entsprechen.

Zur Einstellung der gewünschten Trennkraften zwischen den dem Kleber zugewandten Seiten der Anfasserstreifen und dem Kleber können diese in üblicher Weise mit abhäsiv wirkenden Materialien beschichtet werden. Geeignete Trennkraften ergeben u. a. Polymere mit langkettigen aliphatischen Seitenketten, wie z. B. Umsetzungsprodukte von Polyvinylalkohol mit Stearylisocyanat (Poly(vinylstearyl carbamat)), Umsetzungsprodukte von Polyethylenimin mit Stearylisocyanat oder Cr-Komplexe langkettiger Carbonsäuren (Quilon C; Fa. Costenoble) um nur einige zu nennen. Vornehmlich geeignet sind abhäsiv wirkende Silikone, insbesondere solche auf Basis vernetzter Polymethylsiloxane und vernetzter Polydimethylsiloxane, da diese insbesondere in Abmischung die Einstellung eines weiten Trennkraftbereiches sowie insbesondere sehr niedriger Trennkraftwerte von deutlich unterhalb 1 N/cm gegenüber den zum Einsatz kommenden Haftklebmassen ermöglichen. Erfindungsgemäß nutzbar sind hierbei sowohl additionshärtende Systeme, kondensationshärtende Systeme als auch durch Bestrahlung mit schnellen Elektronen oder UV vernetzende Materialien.

#### Testmethoden

Die Eignung entsprechender Anfasserstreifen läßt sich durch vergleichende Praxisverklebungen, wie nachfolgend beschrieben, ermitteln. Es konnte gezeigt werden, daß die Ergebnisse aus dem weiter unten beschriebenen "Reißtest" mit den Ergebnissen entsprechender Praxisverklebungen korrelieren.

#### Prüfung auf Stripfähigkeit (Praxisverklebungen)

Getestet werden Klebfolienstücke der Abmessungen 50 mm \* 20 mm 700 µm (Länge \* Breite \* Dicke), welche an einem Ende beidseitig einen Anfasser der Abmessungen 15 mm \* 20 mm tragen. Die 24h unter Normklima (T = +23°C, 50% rel. Feuchte) gelagerten Klebfolienstücke werden derart verklebt, daß in einem ersten Arbeitsschritt der Klebestreifen voll flächig auf eine Stahlplatte verklebt wird (durch zweifaches Überrollen mit einer 2 kg Stahlrolle), danach die Verklebung mit der anderen Seite des Klebfolienstückes mit einer weiteren Stahlplatte so erfolgt (5 sek. Andruck mit 100N), daß die Anfasserfolien ca. 1–2 mm in die Klebfuge hineinreichen. Probekörper werden 24 h bei +40°C im Umlufttrockenschrank gelagert, danach 2 h unter Normklima konditioniert.

Beurteilt wird die Anzahl der Klebfolienstücke, welche beim Lösen der Verklebung reißen. Zum Lösen der Verklebung werden die Klebestreifen von Hand am Anfasser parallel zur Verklebungsebene in Längsrichtung der Klebstreifen aus der Klebfuge herausgestript. Die Separationsgeschwindigkeit im Test beträgt ca. 250 mm/sec.

#### Reißtest bei hoher Separationsgeschwindigkeit

Getestet werden Klebfolienstücke der Abmessungen 50 mm \* 20 mm \* 700 µm (Länge \* Breite \* Höhe), welche an beiden Enden beidseitig einen Anfasser der Abmessungen 15 mm \* 20 mm tragen. Klebfolienstücke werden in den Anfasserbereichen mit beiden Händen zwischen Daumen und Zeigefinger fest gehalten und so schnell auseinandergezogen, daß ein Zerreißen auftritt. Untersucht werden können Anfasser gleichen Aufbaus sowie im direkten Vergleich solche unterschiedlichen Aufbaus.

Beurteilt wird die Lage der Bruchstelle, welche in einem der Anfasserbereiche oder im anfasserfreien Mittenbereich liegen kann.

#### Beispiele

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben. Alle angegebenen Teile sind Gewichtsteile.

#### Beispiel 1

Eine Klebmasse bestehend aus 100 Teilen SIS-Kautschuk (Vector 4211; Fa. Dexco) 100 Tln. eines Pentaerythritesters von teilhydriertem Kolophonium (Foralyn 110; Fa. Hercules) und 1 Tl. phenolischem Antioxidant (Irganox 1010; Fa. Ciba) wird mit Hilfe eines Einschnuckenextruders, welcher mit einer Breitschlitzdüse ausgestattet ist, bei +130°C in 700 µm Dicke auf eine beidseitig mit einem Silikontrennlack beschichtete Folie aus Polyethylenterephthalat (PETP: Hostaphan RN 25) beschichtet. Der erhaltene Mutterballen wird anschließend zu 60 mm breiten Tochterrollen weiterverarbeitet. Die Reißfestigkeit der Klebmasse wird nach DIN 53 504 zu größer 7 MPa ermittelt.

Für einen vergleichenden Praxistest werden ausgehend von den Tochterrollen Streifen der Abmessungen 60 mm \* 20 mm ausgestanzt, welche an einem Ende beidseitig in der gesamten Breite mit den in nachfolgender Tabelle gelisteten Anfasserstreifen der Abmessungen 15 mm \* 20 mm kaschiert werden:

Nr.	Art Anfasser-		Träger-	
	streifen	Trennlack	dicke	Trennlackauftrag
5	1]	PETP-Folie ohne Trennlack	12µm	ohne Trennlack
	2]	PETP-Folie Silikontrennlack A	12µm	0,2 <sup>+</sup> - 0,05 g/m <sup>2</sup>
10	3]	PETP-Folie Silikontrennlack A	25µm	0,2 <sup>+</sup> - 0,05 g/m <sup>2</sup>
	4]	PETP-Folie Silikontrennlack B	25µm	0,25 <sup>+</sup> - 0,05 g/m <sup>2</sup>
	5]	PETP-Folie Silikontrennlack C	25µm	0,2 <sup>+</sup> - 0,05 g/m <sup>2</sup>
15	6]	BOPP-Folie Silikontrennlack A	28µm	0,2 <sup>+</sup> - 0,05 g/m <sup>2</sup>
	7]	CAC-Folie PVSC	36µm	0,25 <sup>+</sup> - 0,05 g/m <sup>2</sup>
	8]	PE-Folie Silikontrennlack D	100µm	0,7 <sup>+</sup> - 0,01 g/m <sup>2</sup>

## Legende

PETP-Folie 12 µm = Hostaphan RN 12 (Fa. Hoechst)

PETP-Folie 25 µm = Hostaphan RN 25 (Fa. Hoechst)

PP-Folie = Bicolor 28 MB 250 (Fa. Mobil Plastics)

CAC-Folie = Clarifoil P20 (Fa. Courtaulds, Trennlack auf matte Folienseite, CAC = Celluloseacetat)

PE-Folie = Q 16000 (Fa. Forchheim)

Silikontrennlack A = 95,4 Tle Sylloff 7144 Coating + 2,3 Tle Syl-off Q2-7131 + 2,3 Tle Dow Corning 176

Catalyst (alle Fa. Dow Corning)

Silikontrennlack B = additionshärtendes Silikon

Silikontrennlack C = additionshärtendes Silikon

Silikontrennlack D = elektronenstrahlvernetztes Silikon:

70 Tle. RC 711 + 70 Tle. RC 726 (beide Fa. Goldschmidt);

ES-Dosis = 30 kGy

PVSC = Poly(vinylstearylcarbamate):

mittlere Molmasse: ca 90.000 g/mol

Erweichungspunkt: 92—107°C (Mettler FP-800).

Für die in obiger Tabelle gelisteten Materialien wurden die Trennkräfte gegen die o.g. Klebmasse bestimmt und im ebenfalls o.g. Praxisverklebungstest die Anzahl der Reißer vergleichend ermittelt. Die erhaltenen Ergebnisse sind nachfolgend gelistet:

Nr.	Trennkraft	% Reißer (Praxistest)
1]	> 10 N/cm	80
2]	0,04 <sup>+</sup> - 0,01 N/cm	0
3]	0,04 <sup>+</sup> - 0,01 N/cm	0
4]	0,085 <sup>+</sup> - 0,015 N/cm	
5]	0,14 <sup>+</sup> - 0,02 N/cm	10
6]	0,04 <sup>+</sup> - 0,01 N/cm	0
7]	2,0 <sup>+</sup> - 1,0 N/cm	30
8]	0,04 <sup>+</sup> - 0,01 N/cm	0

Durch Einsatz der trennlackierten F-linien wird eine drastische Reduzierung der Reißneigung erhalten.

## Beispiel 2

Entsprechend oben beschriebenem Reißtest wurden nachfolgende Klebfolienstücke untersucht, wobei für diesen Reißtest Klebfolienstücke mit Anfassern an beiden Enden verwendet wurden.

# DE 44 31 914 C2

Nr.	Anfasser A	Anfasser B	Anzahl Reißer			
			Anfasser A	Mittel- bereich	Anfasser B	
1	25µm PETP ohne Trennlack	25µm PETP ohne Trennlack	5	0	5	10
2	25µm PETP ohne Trennlack	12µm PETP ohne Trennlack	5	0	5	
3	25µm PETP ohne Trennlack	25µm BOPP ohne Trennlack	5	0	5	15
4	25µm PETP ohne Trennlack	25µm PETP Silikonlack C	9	0	1	20
5	25µm PETP ohne Trennlack	25µm PETP Silikonlack B	10	0	0	
6	25µm PETP ohne Trennlack	25µm PETP Silikonlack A	10	0	0	25
7	25µm PETP Silikonlack C	25µm PETP Silikonlack C	5	0	5	30
8	25µm PETP Silikonlack C	25µm PETP Silikonlack A	10	0	0	
9	25µm PETP Silikonlack A	25µm PETP Silikonlack A	2	2	2	35
10	36µm CAC PVCS	25µm PETP ohne Trennlack	2	0	8	40
11	36µm CAC PVCS	25µm PETP Silikonlack A	10	0	0	45

Legende:

siehe Legende zu Beispiel 1.

Nicht trennlackierte Anfasserstreifen weisen die gleiche Neigung auf, im Anfasserbereich bei schneller Verstreckung zu reißen. Mit steigender Abhäsivität der Anfasserstreifen gegenüber der Klebmasse wird die Tendenz zum Reißen im Bereich des abhäsiver eingestellten Anfassers stark reduziert. Bei sehr niedrigen Trennkräften werden ebenfalls Reißer im Mittenbereich zwischen den beiden Anfassern beobachtet.

## Beispiel 3

Eine Klebmasse bestehend aus 50 Tln. SIS-Kautschuk (Vector 4211; Fa. Dexco), 50 Tln. SBS-Kautschuk (Vector 4261; Fa. Dexco), 100 Tln. eines Pentaerythritesters von Balsamkolphonium (Permalyn 6110; Fa. Hercules), 0,5 Tln. phenolischem Antioxidant (Irganox 1076; Fa. Ciba) und 0,25 Tln. TNPP (Lownox (Tris-Cuonylphenyl)-phosphit Fa. Lowi) wird analog Beispiel 1 zu 700 µm starken Klebfolienstreifen der Abmessungen 60 mm \* 20 mm verarbeitet, welche an einem Ende beidseitig in der gesamten Breite mit den in nachfolgender Tabelle gelisteten Anfasserfolien bzw. Anfasserpapieren der Abmessungen 15 mm \* 20 mm kaschiert werden:

Nr.	Art Anfasserstreifen	Trägerdicke
-----	-------------------------	-------------

1]	PETP-Folie ohne Trennlack	12µm
2]	Trennpapier A	70µm
3]	Trennpapier B	65µm
4]	Trennpapier C	65µm

#### Legende:

PETP-Folie 12µm = Hostaphan RN 12 (Fa. Hoechst)  
 Trennpapier A = KS 90052 B / 52B20 (Fa. Laufenberg)  
 Trennpapier B = HV 80-622/368 schwächer trennlackierte  
 Seite der beiden Papier  
 seiten (Fa. 4P-Rube)  
 Trennpapier C = HV 80-622/368 stärker trennlackierte  
 Seite der beiden Papier  
 seiten (Fa. 4P-Rube)

Für die in obiger Tabelle gelisteten Materialien wurden die Trennkräfte gegen die o.g. Klebmasse bestimmt und im ebenfalls o.g. Praxisverklebungstest die Anzahl der Reißer vergleichend ermittelt. Die erhaltenen Ergebnisse sind nachfolgend gelistet:

Nr.	Trennkraft	% Reißer (Praxistest)
-----	------------	-----------------------

1]	> 10 N / cm	80
2]	0,5 $\pm$ 0,1 N / cm	10
3]	0,3 $\pm$ 0,1 N / cm	0
4]	0,1 $\pm$ 0,03 N / cm	0

Durch Einsatz der trennlackierten Papiere wird entsprechend Beispiel 1 eine drastische Reduzierung der Reißneigung erhalten.

#### Patentansprüche

1. Streifen einer Klebfolie für eine rückstandsfrei wiederlösbare Verklebung auf Basis von thermoplastischem Kautschuk und klebrigmachenden Harzen, wobei die Klebfolie hohe Elastizität und geringe Plastizität aufweist und wobei die Adhäsion geringer als die Kohäsion ist, das Haftvermögen beim Dehnen der Folie verschwindet, das Verhältnis von Abzugskraft zu Reißlast mindestens 1,5 ist, und wobei eine damit hergestellte Klebbindung durch Ziehen an der Klebfolie in Richtung der Verklebungsebene lösbar ist, wobei das eine Ende des Streifens beidseits mit einer Abdeckung versehen ist, die auf der der Klebfolie zugewandten Seite abhässig ist, und die zugleich als Anfasser zum Ziehen dient, wobei die Trennkraft der Abdeckung kleiner als 3 N/cm beträgt.
2. Streifen nach Anspruch 1, wobei die Abdeckung eine trennlackierte Folie oder ein trennlackiertes Papier ist.
3. Streifen nach Anspruch 1, wobei die Abdeckung UV-undurchlässig ist.
4. Streifen nach Anspruch 1, worin die Klebfolie auf Basis von thermoplastischen Kautschuk und klebrigmachenden Harzen selbstklebend eingestellt ist.
5. Streifen nach Anspruch 1, enthaltend in der Masse Antioxidantien, UV-Stabilisatoren, Farbstoffe, Füllstoffe und/oder andere üblich Hilfsmittel.

6. Streifen nach Anspruch 1, mit einer Dicke von 0,2 mm bis 1,2 mm.
7. Streifen nach Anspruch 1, wobei sich die Abzugskraft zur Reißlast wie 1 : 1,5 bis 1 : 5 verhalten.
8. Streifen nach Anspruch 1, wobei die Rohstoff-Mischung heiß geknetet und extrudiert ist.
9. Verwendung eines Streifens nach Anspruch 1 zum rückstandsfrei wiederlösaren Verkleben eines Hakens, bei dem ggf. der Anfasser durch eine abnehmbare Blend optisch abgedeckt ist.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

- Le rseite -